

# 不干胶产品技术指标

	AF160				
100g亮银铝箔纸/高粘永久原	100g亮银铝箔纸/高粘永久胶/白格				
100g/m²亮银铝箔纸	100g/m²亮银铝箔纸				
高粘永久型丙烯酸胶	高粘永久型丙烯酸胶				
60g/m²白色格拉辛纸	60g/m²白色格拉辛纸				
	单位	方法			
面材					
100±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002			
76±10%	μm	GB/T 451.3-2003			
	100g/m²亮银铝箔纸 高粘永久型丙烯酸胶 60g/m²白色格拉辛纸 100±10%	100g/m²亮银铝箔纸 高粘永久型丙烯酸胶 60g/m²白色格拉辛纸 <b>单位</b> 100±10% g/m²			

本产品面材表面有特殊适印性涂层及亮银铝箔隔离层,具有一定的耐常规化学品性能、可以防止挥发性物质穿透面材,污染标签,适合用于食品、药品、保健品、酒类、日用品、玩具等标签。

# 胶粘剂

初粘力	≥14或纸撕裂状态	N	FTM9, ss	
90°剥离力(20min)	≥7或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss	
最低标贴温度	10℃			
使用温度	-10°C −+80°C			

本产品采用高粘永久型丙烯酸类胶粘剂,在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。不推荐用于小口径瓶或高度弯曲表面贴标,使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

#### 底材

克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991

## 印刷及加工

表面经特殊印刷涂层处理,可适应凸版、柔版及丝网等大多数印刷方式。适应普通胶印油墨和UV油墨,不建议 水墨印刷,建议印刷前进行油墨测试。优异的纸张加工性能,适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免 复卷张力过大,导致标签溢胶。

### 储存及保存

在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下,有效期为1年。超过有效期的产品,经检验合格仍可使用。

#### 特别说明:

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同,在使用之前请测试,避免未知的风险。
- 3、本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息,恕不另行通知。

地址: 浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编: 314200 电话: 0573-85701995

