

## 不干胶产品技术指标

代号	N1271					
名称	41g/m <sup>2</sup> 无碳原纸/高粘永久胶 II /50g/m <sup>2</sup> 白格					
面材	41g/m <sup>2</sup> 无碳原纸					
胶水	高粘永久性丙烯酸胶 II					
底材	50g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
<b>面材</b>						
定量	41±5%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002			
平滑度	40-140	s	GB/T 456-2002			
白度	82-88	%	GB/T 7974-2002			
本产品采用41g/m <sup>2</sup> 无碳原纸面材，适合用于书写、打印等。						
<b>胶粘剂</b>						
初粘力	≥16或纸撕裂状态	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥8或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss			
最低粘贴温度	10°C					
使用温度	-20°C—+100°C					
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。						
<b>底材</b>						
克重	50±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002			
厚度	47±10%	um	GB/T 451.3-2003			
纵向抗张强度	≥4.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
<b>印刷及加工</b>						
本产品适合用于作书写、打印以及物流等领域的标签。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。主要适用于卷到卷的标签加工。						
<b>储存及保存</b>						
在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

特别说明：

1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。

2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。

3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

