

## 不干胶产品技术指标

代号	W1MG3					
名称	70g/m <sup>2</sup> 优质双胶纸/通用型热熔胶/白格					
面材	70g/m <sup>2</sup> 优质双胶纸					
胶水	通用型热熔胶					
底材	60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
<b>面材</b>						
定量	70±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002			
厚度	85±10%	μm	GB/T 451.3-2003			
白度	≥85	%	GB/T 7974-2002			
本产品采用优质双胶纸面材，具有很好的吸墨性，可用于一般的彩色印刷及喷墨打印。						
<b>胶粘剂</b>						
初粘力	≥17或纸撕裂状态	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥9或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss			
最低粘贴温度	10°C					
使用温度	-15°C~65°C					
本产品采用通用型热熔胶，初始粘度和最终粘性均较高，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。不适合在PVC表面上应用。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。						
<b>底材</b>						
克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002			
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003			
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
<b>印刷及加工</b>						
本产品适合用于制作各种低光泽度标签，标价标签等。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。主要适用于卷到卷的标签加工。						
<b>储存及保存</b>						
在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

**特别说明：**

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

