

不干胶产品技术指标

代号	A1HG3					
名称	80g/m ² 优质铜版纸/高粘永久胶/白格					
面材	80g/m ² 优质铜版纸					
胶水	高粘永久性丙烯酸胶					
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
面材						
定量	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002			
厚度	72±10%	μm	GB/T 451.3-2003			
白度	≥87	%	GB/T 7974-2002			
光泽度	75±5	%	HUNTER 75°			
面材经过超级研光处理，表面光滑，光泽度好，具有良好的吸墨性，非常适合各种高品质彩色标签印刷。						
胶粘剂						
初粘力	≥14或纸撕裂状态	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥7或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss			
最低标贴温度	10°C					
使用温度	-20°C — +100°C					
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。不推荐用于小口径瓶体或不规则表面贴标，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。						
底材						
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002			
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003			
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
印刷及加工						
本产品适合用于胶版、凹版、柔版多种印刷方式。应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。						
储存及保存						
在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

