

不干胶产品技术指标

代号	F2CG3					
名称	85um透明PE膜/通用膜胶/白格					
面材	85um优质透明PE膜					
胶水	通用膜胶					
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
面材						
厚度	85 ± 8%	um	GB/T 451.3-2003			
透光率	26±5	%	GB/T 2410-2008			
面材已经过电晕处理，具有优异的柔软性和拉伸性能，加工性能优异，适用于有一定耐挤压要求的化妆品及日化产品标签。						
胶粘剂						
初粘力	≥8	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss			
最低标贴温度	-5°C					
使用温度	-20°C — +100°C					
本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。						
底材						
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002			
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003			
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
印刷及加工						
经特殊处理过的表面可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及水性油墨适用。在加工中需注意避免过热造成材料变形。为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理，并使用PE专用油墨。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。						
储存及保存						
在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

特别说明：

1. 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
2. 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
3. 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

