

不干胶产品技术指标

代号	AF280		
名称	80g/m ² 亮金铝箔纸/高粘永久胶/白格		
面材	80g/m ² 亮金铝箔纸		
胶水	高粘永久胶		
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
定量	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	67±10%	μm	GB/T 451.3-2003
本产品面材表面有特殊适印性涂层及亮金铝箔隔离层，具有一定的耐常规化学品性能、可以防止挥发性物质穿透面材，污染标签，适合用于食品、药品、保健品、酒类、日用品、玩具等标签。			
胶粘剂			
初粘力	≥14或纸撕裂状态	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥7或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-15℃~70℃		
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。 不推荐用于小口径瓶或高度弯曲表面和异形表面贴标，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。 此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
底材			
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
表面经特殊印刷涂层处理，可适应凸版、柔版及丝网等大多数印刷方式。适应普通胶印油墨和UV油墨，不建议水墨印刷，建议印刷前进行油墨测试。优异的加工性能，适合轮转及平式的加工方式。收卷时应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

